

WALZOEL SO 43

POPIS

WALZOEL SO 43 je formulován na bázi úzkého, lehkého řezu ropných uhlovodíků bez obsahu síry. Je určen pro méně náročné aplikace zpracování kovů, k mazání obecně a jako základový olej.

Úzký destilační rozsah a speciální výrobní postup propůjčují tomuto produktu dobré vlastnosti při odpařování a vynikající oxidační stabilitu.

POUŽITÍ

- Válcování hliníku za studena, pokud nejsou vysoké nároky na vysokotlaké a mazací vlastnosti,

- jemné obrábění kovů (broušení, honování),

- jemné zpracování skla (broušení, frézování),

- jako základový olej (výroba tiskových barev, změkčovadlo gumy).

Technické parametry		Zkušební metoda		
Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12				
WALZOEL SO 43				
Vzhled		čirý, jasný	visuálně	
Kinematická viskozita při	20 °C	mm ² / s	7,8	DIN 51 562
	40 °C	mm ² / s	4,5	
Hustota při 15 °C		kg / m ³	836	DIN 51 757
Bod vzplanutí u.k. (P.M.)		°C	130	DIN 51 758
Bod tuhnutí		°C	< - 6	DIN ISO 3016
Popel (oxidový)		hmot. %	< 0,003	ASTM D 482
Destilační rozmezí				DIN 51 751
- začátek destilace		°C	270	
- 50 % objemu		°C	297	
- konec destilace		°C	338	
Barva ASTM		číslo barvy	L 0,5	DIN ISO 2049

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.